



SINTECNO®

Από το 1978



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Έκδοση: 11/2013

TECNOFIX CI (προϊόν TECNOCHEM)

Υψηλής Τεχνολογίας, Αστάρι Πολυουρεθανικών Σφραγίσεων για Πορώδη Υποστρώματα και Μέταλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Tecnofix CI είναι αστάρι πρόσφυσης, χαμηλού ιξώδους, σχεδιασμένο ειδικά για πορώδη υποστρώματα και μέταλλα. Προϊόν έτοιμο προς χρήση, ενός συστατικού, σε υγρή μορφή, που λειτουργεί ως προεπάλειψη πριν την εφαρμογή πολυουρεθανικών σφραγιστικών για την πλήρωση αρμών. Πολυμερίζεται και ωριμάζει με την υγρασία του περιβάλλοντος εξασφαλίζοντας υψηλή πρόσφυση μεταξύ του υποστρώματος πάνω στο οποίο εφαρμόζεται και του σφραγιστικού.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προϊόν εύκολο στην εφαρμογή (με πινελάκι) / Δεν απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση.
- Υψηλός βαθμός διείσδυσης σε πορώδη υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, πολυμερικά κονιάματα, μωσαϊκά, τσιμεντοκονιάματα, κεραμικά πλακίδια, ξύλο, κεραμίδια, γύψινα στοιχεία, ινοπλισμένες πλάκες κλπ.
- Δυνατότητα πρόσφυσης και σε μεταλλικές επιφάνειες.

ΧΡΗΣΗ

- Αποτελεί προεπάλειψη πριν την εφαρμογή σφραγιστικών (μαστίχες πολυουρεθάνης) που χρησιμοποιούνται για την πλήρωση αρμών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μεταλλικά φιαλίδια 1 lt.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση κυμαίνεται στα ~0,150 kg/ m² ανοιγμένης επιφάνειας αρμού ή αλλιώς αποτελεί ~ 5% της κατά βάρος απαιτούμενης ποσότητας του σφραγιστικού.

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Οι επιφάνειες αναφοράς πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές, χωρίς σκόνη, ρύπους, εξανθήματα – αλατώσεις, βρύα και λειχήνες, καλαμίνα, παλαιές βαφές ή υπολείμματα προγενέστερων σφραγιστικών, χωρίς σαθρά – χαλαρά στοιχεία ή λιπαρές /ελαιώδεις ουσίες (λάδια, λίπη, γράσα κλπ.). Μέγιστη επιτρεπόμενη υγρασία υποστρώματος 4%.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Εφαρμόσετε με πινέλο σε λεπτή στρώση στην επιφάνεια που θα σφραγιστεί. Το προϊόν δεν προορίζεται για καθαριστικό ή σφραγιστικό πορώδους του υποστρώματος.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΕΤΑΛΛΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Αναξαγόρα 4, Κορωπί 194 00 Αττική - Τηλ.: 210 6026020, 210 6026024 Fax.: 210 6624568
e-mail: sintecno@otenet.gr web: www.sintecno.gr



047
ISO 9001: 2000

ΠΡΟΪΟΝΤΑ



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα φιαλίδια πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνό, δροσερό περιβάλλον τουλάχιστον για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένα από τον ήλιο, την υγρασία και τον παγετό. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και την άμεση έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία. Θερμοκρασία αποθήκευσης : +5 °C έως +25 °C.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Θερμοκρασίες εφαρμογής και υποστρώματος: μεταξύ +5 °C και +35 °C.
- Προστατέψτε τις συσκευασίες από την υγρασία και τον παγετό.
- Το προϊόν περιέχει πτητικά συστατικά.
- Να μην χρησιμοποιείται κοντά σε φωτιά ή θερμαντικές πηγές.
- Αποφύγετε την απόρριψη του προϊόντος σε φρεάτια, κανάλια απορροής ή κανάλια ομβρίων, προστατεύοντας έτσι τον υδροφόρο ορίζοντα από μόλυνση.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΑΝΑΦΟΡΕΣ	
Εμφάνιση / Απόχρωση:	Υγρό (σχεδόν διάφανο)	
Πυκνότητα:	~0,98 kg/l	(στους +23 °C / ISO 2811)
Ιξώδες (Brookfield):	~110 Cp	(στους +23 °C)
Χρόνος στεγνώματος:	~4–6 ώρες	(στους +23 °C / Σ.Υ. 50%)
Θερμοκρασίες υποστρώματος:	+5 °C έως +35 °C	
Θερμοκρασίες εφαρμογής:	+5 °C έως +35 °C	
Χρόνος αναμονής πριν την εφαρμογή του σφραγιστικού:	Σε πορώδη υποστρώματα	Σε μεταλλικά υποστρώματα
	min.: ~25–30 λεπτά	min.: ~50–60 λεπτά
Σημείο Ανάφλεξης: (για ερμητικά κλειστή συσκευασία)	≥ +28 °C (ASTM D93)	

* Παρακαλούμε όπως μας συμβουλευέστε ή να μας ενημερώνετε για κάθε ασυνήθιστη εφαρμογή.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πρέπει να τηρούνται τα μέτρα προφύλαξης που ισχύουν και για τα πολυουρεθανικά υλικά γενικότερα. Ανατρέξτε στις οδηγίες του προμηθευτή. Εύφλεκτο. Κρατήστε το μακριά από εστίες ανάφλεξης. Μην καπνίζετε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Σε κλειστούς χώρους συνιστάται επαρκής αερισμός. Γάντια και γυαλιά πρέπει να προστατεύουν τα χέρια, τα μάτια και το πρόσωπο. Σε περίπτωση επαφής του προϊόντος με τα μάτια, συνιστάται συμβουλή γιατρού. Χέρια και εργαλεία πρέπει να καθαριστούν πριν τον πολυμερισμό με καθαριστικό διαλύτου. Το υλικό δεν είναι προς κατάποση. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το Φύλλο Χαρακτηριστικών Ασφαλείας (MSDS) του υλικού.